

Պահեստում առկա չժանգոտվող պողպատե ծողերի հալույթները՝ 26 դիրք: Յուրաքանչյուրի համար առկա է EN 10204 3.1 գործարանային ստուգման սերտիֆիկատ, որը տրամադրվում է ապրանքի հետ:

Զափս, մմ	Մակնիշ Grade	Հալույթ Heat no.	Վիճակ Condition	Պաս Tol.	Rm MPa	Rp0.2 MPa	A %	HBW
ԿԼՈՐ ՁՈՂ								
Ø 8	AISI 304L	GEH74	Cold drawn polished – 2H	h9	781	674	34	230
Ø 10	AISI 304L	GEE86	Cold drawn polished – 2H	h9	747	627	40	221
Ø 12	AISI 304L	GEF58	Cold drawn polished – 2H	h9	781	659	34	232
Ø 15	AISI 304L	GDF50	Cold drawn polished – 2H	h9	789	673	33	234
Ø 16	AISI 304L	GEF85	Cold drawn polished – 2H	h9	782	667	40	232
Ø 20	AISI 304L	GCH11	Cold drawn polished – 2H	h9	756	645	41	215
Ø 25	AISI 304L	GDG87	Cold drawn polished – 2H	h9	698	535	43	206
Ø 28	AISI 304L	GDC90	Cold drawn polished – 2H	h9	672	530	42	204
Ø 30	AISI 304L	GCF83	Cold drawn polished – 2H	h9	689	494	43	204
Ø 32	AISI 304L	FHC12	Cold drawn polished – 2H	h9	690	498	45	204
Ø 32	AISI 304L	GAA16	Cold drawn polished – 2H	h9	649	472	45	192
Ø 35	AISI 304L	GDD20	Cold drawn polished – 2H	h9	641	440	47	190
Ø 36	AISI 304L	GDG87	Cold drawn polished – 2H	h9	649	438	45	192
Ø 38	AISI 304L	GDG15	Peeled & polished	h9	638	412	46	188
Ø 38	AISI 304L	GEB86	Peeled & polished	h9	642	395	42	190
Ø 45	AISI 304L	GED90	Peeled & polished	h9	634	354	51	186
Ø 50	AISI 304L	GEG70	Peeled & polished	h9	626	328	50	185
Ø 55	AISI 304L	GDB89	Peeled & polished	h9	622	316	55	183
Ø 60	AISI 304L	GDH90	Peeled & polished	h9	607	300	56	180
Ø 65	AISI 304L	GDD41	Peeled & polished	h9	607	302	57	180
Ø 70	AISI 304L	GEC19	Peeled & polished	h9	600	308	56	178
Ø 75	AISI 304L	GEF31	Peeled & polished	h9	593	290	58	176
Ø 85	AISI 304L	GCE41	Peeled & polished	h9	594	288	58	176
Ø 100	AISI 304L	GDB08	Peeled & polished	h9	606	298	57	179
ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ՁՈՂ								
□ 10	AISI 304L	GCH44	Cold drawn	h11	789	676	32	234
□ 15	AISI 304L	GCH45	Cold drawn	h11	754	644	37	225
ՆՄՈՒՇՆԵՐ								
Ø 20	AISI 304L	GEH65 նմուշ	—	—	662	424	51	196
Ø 22.22	AISI 201	GCF51 նմուշ	—	—	845	658	40	251

Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 8 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GEH74	Heat no.
Քանակ	377 հատ • 0.600 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.023	1.68	0.25	0.022	0.037	18.15	8.05	0.6	0.42	0.003	0.18	0.077

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
781	674	710	34	68	230

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 10 մմ · h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 · 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GEE86	Heat no.
Քանակ	121 հատ · 0.300 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.024	1.47	0.32	0.02	0.036	18.25	8.01	0.61	0.28	0.001	0.18	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
747	627	664	40	70	221

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 12 մմ · h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 · 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GEF58	Heat no.
Քանակ	140 հատ · 0.500 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.02	1.19	0.26	0.025	0.037	18.28	8.08	0.43	0.26	0.002	0.19	0.081

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
781	659	694	34	68	232

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 15 մմ · h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 · 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDF50	Heat no.
Քանակ	93 հատ · 0.522 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.028	1.42	0.28	0.02	0.04	18.28	8.07	0.58	0.24	0.002	0.19	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
789	673	710	33	68	234

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 16 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GEF85	Heat no.
Քանակ	75 հատ • 0.478 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.70	0.26	0.023	0.04	18.30	8.04	0.59	0.31	0.003	0.19	0.08

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
782	667	704	40	67	232

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 20 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GCH11	Heat no.
Քանակ	51 հատ • 0.504 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.027	1.48	0.3	0.021	0.038	18.10	8.06	0.46	0.35	0.002	0.17	0.094

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
756	645	682	41	70	215

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 25 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDG87	Heat no.
Քանակ	29 հատ • 0.460 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.51	0.29	0.025	0.039	18.05	8.10	0.51	0.28	0.002	0.19	0.081

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
698	535	572	43	71	206

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 28 մմ · h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 · 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDC90	Heat no.
Քանակ	24 հատ · 0.470 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.02	1.44	0.22	0.024	0.037	18.23	8.02	0.55	0.3	0.001	0.18	0.081

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
672	530	565	42	71	204

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 30 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GCF83	Heat no.
Քանակ	56 հատ • 1.262 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.027	1.40	0.32	0.024	0.037	18.05	8.07	0.52	0.33	0.003	0.2	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
689	494	530	43	71	204

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 32 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	FHC12	Heat no.
Քանակ	15 հատ • 0.390 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.027	1.52	0.28	0.021	0.036	18.15	8.03	0.6	0.33	0.002	0.18	0.077

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
690	498	534	45	71	204

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 32 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GAA16	Heat no.
Քանակ	20 հատ • 0.512 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.34	0.27	0.022	0.038	18.22	8.02	0.52	0.43	0.003	0.17	0.071

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
649	472	507	45	70	192

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 35 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDD20	Heat no.
Քանակ	28 հատ • 0.860 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.024	1.46	0.36	0.023	0.039	18.05	8.05	0.55	0.34	0.001	0.18	0.081

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
641	440	478	47	73	190

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 36 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված, փայլեցված	Cold drawn polished – 2H
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDG87	Heat no.
Քանակ	15 հատ • 0.494 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.51	0.29	0.025	0.039	18.05	8.10	0.51	0.28	0.002	0.19	0.081

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
649	438	473	45	70	192

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 38 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GDG15	Heat no.
Քանակ	7 հատ • 0.262 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.025	1.27	0.29	0.021	0.038	18.28	8.07	0.48	0.36	0.004	0.18	0.083

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
638	412	450	46	71	188

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 38 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	4.00-4.20 մ	
Հալույթի համար	GEB86	Heat no.
Քանակ	16 հատ • 0.588 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.022	1.18	0.35	0.024	0.038	18.25	8.08	0.42	0.25	0.003	0.24	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
642	395	430	42	58	190

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 45 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GED90	Heat no.
Քանակ	28 հատ • 1.070 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.042	1.49	0.4	0.008	0.04	18.40	8.05	0.49	0.26	0.003	0.22	0.086

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
634	354	394	51	72	186

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 50 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GEG70	Heat no.
Քանակ	22 հատ • 1.034 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.02	1.37	0.32	0.027	0.037	18.40	8.08	0.58	0.29	0.002	0.21	0.089

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
626	328	365	50	71	185

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 55 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GDB89	Heat no.
Քանակ	18 հատ • 1.028 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.027	1.42	0.33	0.022	0.037	18.25	8.05	0.4	0.24	0.002	0.2	0.079

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
622	316	354	55	72	183

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 60 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GDH90	Heat no.
Քանակ	8 հատ • 0.540 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.019	1.18	0.36	0.023	0.037	18.30	8.07	0.55	0.21	0.001	0.2	0.084

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
607	300	338	56	71	180

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 65 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GDD41	Heat no.
Քանակ	12 հատ • 0.958 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.028	1.10	0.39	0.027	0.038	18.05	8.10	0.63	0.4	0.001	0.22	0.085

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
607	302	342	57	74	180

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 70 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GEC19	Heat no.
Քանակ	2 հատ • 0.186 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.028	1.46	0.4	0.024	0.039	18.03	8.04	0.57	0.22	0.003	0.23	0.067

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
600	308	344	56	71	178

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 75 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GEF31	Heat no.
Քանակ	4 հատ • 0.424 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.38	0.29	0.022	0.039	18.40	8.05	0.46	0.36	0.003	0.21	0.083

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
593	290	326	58	71	176

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 85 մմ • h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GCE41	Heat no.
Քանակ	4 հատ • 0.546 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.02	1.11	0.31	0.023	0.041	18.03	8.07	0.4	0.21	0.002	0.2	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
594	288	224	58	71	176

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 100 մմ · h9	Tolerance class h9
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 · 1.4307
Վիճակ	Քերած և փայլեցված	Peeled & polished
Երկարություն	6.00-6.20 մ	
Հալույթի համար	GDB08	Heat no.
Քանակ	2 հատ · 0.754 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.76	0.31	0.029	0.038	18.01	8.09	0.64	0.29	0.002	0.17	0.082

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
606	298	336	57	70	179

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	ԶԺանգոտվող պողպատե քառակուսի ձող	Stainless steel bright bar
Կողմի չափս	☐ 10 մմ • h11	Tolerance class h11
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված	Cold drawn
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GCH44	Heat no.
Քանակ	205 հատ • 0.490 տ	

Քիմիական կազմ

 Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.22	0.33	0.023	0.036	18.10	8.05	0.36	0.19	0.002	0.2	0.08

Մեխանիկական հատկություններ

 Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
789	676	712	32	62	234

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե քառակուսի ձող	Stainless steel bright bar
Կողմի չափս	☐ 15 մմ • h11	Tolerance class h11
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	Սառը ձգված	Cold drawn
Երկարություն	3.00-3.20 մ	
Հալույթի համար	GCH45	Heat no.
Քանակ	91 հատ • 0.488 տ	

Քիմիական կազմ

Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.022	1.60	0.34	0.021	0.039	18.03	8.04	0.41	0.24	0.002	0.2	0.075

Մեխանիկական հատկություններ

Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
754	644	680	37	68	225

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմաններին կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



ՆՄՈՒՇ • ոչ պահեստային դիրք

Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 20 մմ	
Մակնիշ	AISI 304L	X2CrNi18-9 • 1.4307
Վիճակ	—	
Հալույթի համար	GEH65	Heat no.
Քանակ	1 հատ • 0.5 կգ	

Քիմիական կազմ Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.026	1.44	0.39	0.022	0.038	18.27	8.01	0.53	0.43	0.002	0.18	0.076

Մեխանիկական հատկություններ Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
662	424	460	51	74	196

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է ASTM A276/A276M-24 Cond. A: Միջբյուրեղային կոռոզիայի փորձարկում ASTM A262-15 Practice E — բավարար: Միկրոկառուցվածք — հատիկների սահմանների կարբիդների նստվածք չի հայտնաբերվել: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:



ՆՄՈՒՇ · ոչ պահեստային դիրք

Ապրանք	Զժանգոտվող պողպատե կլոր ձող	Stainless steel bright bar
Տրամագիծ	Ø 22.22 մմ	
Մակնիշ	AISI 201	
Վիճակ	—	
Հալույթի համար	GCF51	Heat no.
Քանակ	1 հատ · 0.8 կգ	

Քիմիական կազմ Chemical analysis, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	Co	N
0.09	8.90	0.36	0.01	0.051	14.05	0.43	1.12	0.15	0.004	0.04	0.165

Մեխանիկական հատկություններ Mechanical properties

Rm MPa	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Երկարացում A, % (4D)	Նեղացում Z, %	Կարծրություն HBW
845	658	694	40	57	251

Ստանդարտներ և փորձարկումներ

Համապատասխանում է նշված մակնիշին՝ ըստ պատվիրատուի բնութագրի: Նյութը ոչ մագնիսական է: Մեխանիկական փորձարկում ASTM A370: Թրծում 1050 °C-ից ոչ ցածր, ջրային կոփում: Նյութը զերծ է սնդիկային աղտոտումից, եռակցումից և եռակցային վերանորոգումից, ռադիոակտիվ աղտոտումից:

Սույն թերթիկը կազմված է գործարանային ստուգման սերտիֆիկատի (EN 10204:2005 3.1) չափված տվյալների հիման վրա: Բնօրինակ սերտիֆիկատը պահվում է «Տրեյդ» ՍՊԸ-ում և տրամադրվում է ապրանքի հետ՝ ըստ գնորդի պահանջի:

